

ООО «НИИСантехники»
Испытательный центр «Сантехоборудование»
127238, Москва, Локомотивный пр., 21, стр.5

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель

ИЦ «Сантехоборудование»

Успенская А.В.

для
документов



ПРОТОКОЛ

определяющих испытаний
№ 105-МХ07-24 от 18.07.2024г.

Наименование образцов:

1. ПАСТА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ «САНТЕХПАСТА» ТУ 20.30.22-010-0115477381-2023. ID номер образца 01/1.07.24.
2. НИТЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ «САНТЕХНИТЬ» ТУ 20.60.12-012-0115477381-2023. ID номер образца 01/1.07.24.

Краткое описание продукции: паста и нить универсальные предназначены для уплотнения и герметизации резьбовых соединений.

Заявитель: ИП Никишин Андрей Николаевич

Адрес: г. Москва, ул. Ереванская, д. 24 корп. 2 кв. 113

Изготовитель: ИП Никишин Андрей Николаевич

Адрес: г. Москва, ул. Ереванская, д. 24 корп. 2 кв. 113

Методы испытаний: Программа испытаний ООО «НИИСантехники» № 11 от 02.07.2024г.

Дополнительные сведения: Образцы идентифицированы должным образом и испытывались в соответствии с требованиями Программы испытаний ООО «НИИСантехники» № 11 от 02.07.2024г..

Сопроводительная документация: -

Дата проведения испытаний: 02.07.2024г. – 18.07.2024г.

Климатические условия: температура – 24,5 °С, влажность – 42,5 %, атмосферное давление – 741 мм рт. ст.

Оборудование для испытаний: Стенд для определения стойкости труб из полимерных материалов, их сборных узлов при постоянном внутреннем давлении при температуре от 20°С до 95°С (005), аттестат № 03, срок действия до 25.04.2026г., Стенд № 2 для испытания труб из полимерных материалов, фитингов и их соединений к воздействию попеременных температур при постоянном внутреннем давлении (041), аттестат № 041, срок действия до 03.04.2025г., насос типа НА-250 (ВО).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Требования к испытываемой продукции			Результаты испытаний (значения показателей)
	Нормативная документация	Нормативные значения показателей	Нормативная документация на испытания	
1	2	3	4	5
1.	Программа испытаний ООО «НИИСантехники» № 11 от 02.07.2024г.	Проверка герметичности соединений. Условия проведения испытаний: T=20-95°C, Рисп=1,0 МПа; 500 циклов	Программа испытаний ООО «НИИСантехники» № 11 от 02.07.2024г.	ID номер образца 01/1.07.24 — прошел испытания при T=20-95°C, Рисп=1,0 МПа, 500 циклов. Герметично. ID номер образца 01/2.07.24 — прошел испытания при T=20-95°C, Рисп=1,0 МПа, 500 циклов. Герметично.
2.	Программа испытаний ООО «НИИСантехники» № 11 от 02.07.2024г.	Проверка герметичности под воздействием избыточного давления. Условия проведения испытаний: T=95°C, Рисп=4,0 МПа; время выдержки 1 час	Программа испытаний ООО «НИИСантехники» № 11 от 02.07.2024г.	ID номер образца 01/1.07.24 — прошел испытания при T=95°C, Рисп=4,0 МПа и времени выдержки 1 час. Герметично. ID номер образца 01/2.07.24 — прошел испытания при T=95°C, Рисп=4,0 МПа и времени выдержки 1 час. Герметично.

Примечание:

- Результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, относятся к представленным заказчиком образцам и подвергнутым испытаниям.
- Настоящий протокол содержит 2 страницы.
- Протокол не может быть воспроизведен, кроме как в полном объеме, без согласования с ИЦ «Сантехоборудование».

Инженер ИЦ «Сантехоборудование»



Дьячков А.Б.